



Produktdatenblatt

Nr. 2.1.6 (A)

climowool Dämmfilz DF 1

Unkaschierter Wärmedämmfilz, nicht belastbar zur Wärme- und Schalldämmung von Holzbalkendecken und Zwischendecken.

Material

Glaswolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft Mineralwolle e. V., freigezeichnet nach Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung und EU-Richtlinie 97/69, Anmerkung Q.

EG-Konformitätszertifikat

Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-008.0-02-02/10(D)

CE-Schlüssel

MW EN 13162-T2-AF,5



Anwendungsgebiet nach ÖNORM B6000

WL | Wand Wärme- und Schalldämmung der obersten Geschossdecke

Technische Eigenschaften

| | Daten | Einheit | Norm |
|---|-------|----------------------|-------------------|
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D | 0,039 | W/(m·K) | EN 13162 |
| Wasserdampfdiffusion/ μ -Wert | ~ 1 | - | |
| Anwendungsgrenztemperatur | 150 | °C | |
| Längenbezogener Strömungswiderstand AF_r | ≥ 5 | kPa·s/m ² | |
| Baustoffklasse | A1 | | EN 13501-1 |
| Produktart | MW-WL | | gemäß ÖNORM B6000 |

Maßangaben

| Dicke [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Länge (Bruttomaß) [mm] | 7000 | 6000 | 4500 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
| Breite (Bruttomaß) [mm] | 1200 | | | | | | | | | |
| R_D -Wert [m ² ·K/W] | 1,25 | 1,50 | 2,05 | 2,55 | 3,05 | 3,55 | 3,85 | 4,10 | 4,60 | 5,10 |
| Anzahl Platten/ Rolle [Stück] | 2 | | | | | 1 | | | | |
| m ² / Rolle [m ²] | 16,80 | 14,40 | 10,80 | 8,40 | 7,20 | 6,00 | 6,00 | 5,40 | 4,80 | 4,20 |
| Rollen/Palette [Stück] | 24 | | | | | | | | | |
| m ² / Palette [m ²] | 403,20 | 345,60 | 259,20 | 201,60 | 172,80 | 144,00 | 144,00 | 129,60 | 115,20 | 100,80 |

Hinweise

Gute Wärmedämmung durch $\lambda_D = 0,039$ W/m·K.

Chemisches Verhalten

Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv.

Stand: 18. April 2011 (A)

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.